

Pour tous métaux

Incolore brillant ou mat



Adhérence directe



Séchage rapide



Ne s'écaille pas



Aqua sans odeur



Non jaunissant



Extérieur



Vernis Métaux



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le VERNIS MÉTAUX BLANCHON protège durablement et embellit tous les métaux extérieurs : ustensiles décoratifs et fonctionnels (cuivres, bronzes), chéneaux, gouttières, lampes, ferronnerie d'art et d'usage (mobilier, plaques de portes), etc.
- Sa formulation lui permet d'adhérer sur tous métaux* : fer, cuivre, galvanisé, zinc, aluminium, inox, laiton, bronze.
- Peut être utilisé également en intérieur sur meubles et petits objets.
- Ne s'écaille pas.
- 2 aspects incolores : brillant et mat.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Sur métaux nus, neufs ou anciens, ferreux ou autres : brosser pour enlever tout point éventuel de corrosion, rouille ou calamine.
- Sur métaux peints ou vernis : éliminer tous les anciens revêtements avec les DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ, ôter les éventuelles traces de rouille (brosse métallique).
- Dépoussiérer et dégraisser au DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou à l'acétone. Éliminer soigneusement (dégraissage préalable) toutes traces éventuelles de polish ou de polisseur métaux avant application du VERNIS MÉTAUX.
- Sur galva neuf, laisser vieillir 6 mois.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Bien mélanger avant utilisation.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C, ni en extérieur en ambiance humide.
- Application à la brosse ou au pinceau : sans dilution. Il est inutile de "travailler" longuement le produit, qui se "tend" très facilement.
- Pour une tenue optimale, 2 couches sont recommandées en extérieur. Attendre 4h avant d'appliquer la 2^e couche. Ne pas dépasser 48h entre 2 couches.
- Séchage et durcissement rapide, prendre quelques précautions les premiers jours.

IMPORTANT : le VERNIS MÉTAUX ne doit pas être utilisé sur métaux destinés à un usage alimentaire (vaisselle et batterie de cuisine d'usage, etc.), ni sur métaux chauffés à plus de 35°C (poêles de chauffage, etc.). Ne pas appliquer sur convertisseur de rouille, ni sur métaux polis avec un polish spécial sans avoir soigneusement dégraissé le métal après lustrage (pour éliminer d'éventuels silicones). Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas appliquer sur métaux sablés.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.

SÉCHAGE

- Séchage hors poussières : 1 heure.
- Séchage "recouvrable" : 4 heures dans des conditions normales.
- Séchage "à cœur" : 24 h dans des conditions normales.

RENDEMENT

- 12 m² au litre par couche, selon nature et état de surface du support.

Blanchon

Vernis Métaux

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	VERNIS DE PROTECTION DE TOUS MÉTAUX EXTÉRIEURS
TYPE DE RÉSINES	Acryliques en phase aqueuse
DENSITÉ	1.09 (à 20°C, selon NF T 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
CONSISTANCE	Onctueuse
PIGMENTATION	Incolore
RECOUVRABILITÉ	4 heures, dans des conditions normales d'utilisation

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Mai 2022.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z
e-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com